

VUUGILIIVAD

Vuugiliiv Lithomex Easy 20 kg kott
VUUGIMATERJAL



Lithomex Easy

Benders Lithomex Easy on keskkonnahoidlik, tahenev ja elastne vuugiliiv, mis tugevdab sillutist, pärsib umbrohu kasvu ja takistab sipelgate levikut.



TOOTELEHT

Vuugiliiv Lithomex Easy 20 kg kott VUUGIMATERJAL

Benders Lithomex Easy aitab vähendada umbrohu tekkimist ja sipelgate liikumist. Sobib kergliiklusteedele.

Tooteinfo

Kaal kg/tk	20
Kogus alusel/tk	50
Aluse kaal/kg	1000
PANE TÄHELE!	1–10 mm vuukide jaoks. Vuugi sügavus minimaalselt 30 mm.

Lisainfot leiate aadressil:
www.bendersbaltic.ee



Grafiit
2984611-E



Naturaalne
2984665-E



Hall
2984617-E



PAIGALDUSJUHEND

Vuugiliiv Lithomex Easy 20 kg kott

VUUGIMATERJAL




Lithomex Easy on keskkonnasäästlik, tahenev ja elastne vuugiliiv, mis stabiliseerib sillutise, vähendab umbrohu kasvu ja on vett läbilaskev. Toode sobib 1–10 mm laiustele vuukidele vähemalt 30 mm sügavuseni. Sideaine aktiveerub veega ja kivistub 1–3 ööpäeva jooksul (jaheda ja niiske ilmaga võib kuivamine pikeneda kuni 2 nädalani). Paigalduse jooksul on oluline jälgida temperatuuri – kogu tahenemise vältel peab maapinna temperatuur olema kindlasti üle +5 °C.

Parima tulemuse saavutamiseks tuleb segu enne kasutamist põhjalikult läbi segada (soovitavalt suures ämbris või segukastis). Pärast vuukide täitmist on vaja kasutada nõrka veesurvet, et liiv oleks kogu vuugi ulatuses veest läbi imunud, kuid seda ei uhutaks vuugist välja.

Benders Lithomex Easy kotte tuleb hoida kuivas kohas. Segu säilib kuni 24 kuud. Pakendile on märgitud tootmiskuupäev, millest alates algab säilivusaaja arvestus. Kuupäeva leiab vuugiliiva koti küljelt – tootmiskuupäeva viimased neli numbrit näitavad valmistamise kuupäeva. Näiteks: 1395 = 139. päev aastal 2025 = 19. mai 2025.



Tugevad ja elastsed vuugid



Külmumiskindel



Vett läbilaskev



Minimeerib umbrohu kasvu

10 olulisemat punkti Lithomex Easy paigaldamisel

- Aluspind peab olema dreniiv:** vesi peab konstruktsioonist ära voolama, muidu vuuk ei kivistu.
- Vuugi mõõdud:** 1–10 mm lai, vähemalt 30 mm sügav.
- Täielikult kuivad tingimused paigaldusel:** kivid, vuugid ja segu peavad olema kuivad.
- Koti sisu tuleb korralikult segada:** liiv ja sideaine eralduvad transpordil. Sega läbi suures ämbris või segukastis, mitte ainult kotti raputades.
- Puhastamine enne kastmist:** kivide pind ja vuugid peavad olema puhastatud enne paigaldamist.
- Vuuk täielikult täita ja tihendada:** kasuta tihendajat koos kummimatiga, et tagada vuukide ühtlane täituvus. Peale seda pühkida pinnapealne liiv uuesti vuukidesse.
- Piisav, kuid õrn kastmine:** kasta kogu vuuk veega läbi, kuid kasuta nõrka survet, et vesi vuugiliiva välja ei loputaks.
- Kaitse vihma ja niiskuse eest!:** niiske ja vihmane ilm võib põhjustada tahenemise olulist pikenedamist (isegi kuni 2 nädalat). Katke pind vajadusel kinni.
- Õige ilm ja temperatuur:** kogu tahenemise jooksul peab maapinna temperatuur olema kindlasti üle +5 °C. Mida soojem ja kuivem ilm, seda kiiremini kuivab. Niiske ja jaheda ilmaga pikeneb kuivamisae oluliselt.
- Hooldus:** kahjustatud või lahtised kohad tuleb eemaldada ja täita uuesti sama seguga, seejärel niisutada juhiste järgi.

**BENDER
LITHOMEX
EASYS TULEB
HOIDA KUIVAS
KOHAS JA SEE
SÄILIB 24
KUUD!**

PAIGALDUSJUHEND

Vuugiliiv Lithomex Easy 20 kg kott
VUUGIMATERJAL



VAADAKE
LITHOMEX EASY
PAIGALDUSE
VIDEOT



Olulised punktid hea tulemuse saavutamiseks!

1. Ettevalmistus

Pinnakate tuleb ette valmistada vastavalt kehtivatele standarditele. Alus- ja tugikihid peavad olema drenivad – vesi ei tohi jääda konstruktsiooni sisse. Vuugid tuleb puhastada tolmust, vanast vuugimaterjalist ja umbrohest (koos juurtega). Kasutada eelistatult vuugieenditega sillutuskive või plaate – kui vuugieend puudub, tuleb vuuk ise tekitada (2–6 mm kivi täispaksuse ulatuses). Tagada vähemalt 30 mm sügavus ja 1–10 mm laius. Kõik pinnad (kivid, vuugid) ning koti sisu peavad enne paigaldust olema täiesti kuivad.

2. Segu jaotamine

Enne kasutamist tuleb koti sisu korralikult läbi segada, sest transportimisel võivad liiv ja sideaine eralduda. Segamisel on soovitatav kasutada suurt ämbrit või segukasti. Jaotage vuugiliiv harja abil sillutisele, pühkige ringjate liigutustega vuukidesse ning täitke vuuk täielikult (pisut pinnast kõrgemale). Pärast esimest täitmist tihendage kummimatiga. Kui näete, et peale tihendamist on tekkinud vajadus vuugiliiva lisada, siis korrake paigalduse protsessi vastavalt juhendile.

3. Puhastamine

Eemaldage pinnalt liigne vuugiliiv pehme harja või lehepuhuriga. Avatud pooridega kivid tuleb eriti hoolikalt puhastada, et vältida valge kile või plekkide teket. Pind peab olema täiesti puhas tolmust ja jääkidest, muidu võivad plekid jääda kivide pinnale. Kui segu satub sillutise pinnale, tuleb see kohe veega maha pesta ja pehme harjaga puhtaks pühkida – hiljem on jääke raskem eemaldada. Puhastamine tuleb teha samal päeval, enne kui kaste või vihm sideainet aktiveerib.

4. Niisutamine

Pihustage pinnakattele ühtlaselt ja väikeste alade kaupa nõrga veesurvega, kuni vuugiliiv on kogu vuugi sügavuses veest läbi imunud. Seejärel loputage kivid mullidest ja vahust puhtaks. Olge ettevaatlik, et liiv ei uhutaks vuugist välja. Juba tahkunud jääke saab eemaldada sooja vee ja kõva harjaga.

5. Tahkumine ja kaitse

Ärge kasutage toodet vihmajärgsel ajal – vihm aktiveerib sideaine enneaegselt ja rikub tulemuse. Pärast paigaldust tuleb vuuke kaitsta vihma ja liigse niiskuse eest. Vuuk tahkub tavaliselt 1–3 ööpäeva jooksul, kuid jaheda ja niiske ilmaga võib kuivamisaaeg pikeneda kuni 2 nädalani. Kogu tahenemise vältel peab õhu ja maapinna temperatuur olema kindlasti üle +5 °C.

6. Ladustamine

Kotte tuleb hoida kuivas kohas ja terves pakendis. Sisu peab enne kasutamist alati olema täiesti kuiv. Segu säilib kuni 24 kuud. Pakendile on märgitud tootmiskuupäev, millest alates algab säilivusaaja arvustus. Kuupäeva leiab vuugiliiva koti küljelt – tootmiskuupäeva viimased neli numbrit näitavad valmistamise kuupäeva. Näiteks: 1395 = 139. päev aastal 2025 = 19. mai 2025.

Kulu 60 mm paksusega sillutiskivide puhul

Sillutiskivi/plaat mm	Vuugi laius 2 mm	Vuugi laius 4 mm	Vuugi laius 6 mm	Vuugi laius 10 mm
100x100	3,00 kg/m ²	6,00 kg/m ²	9,00 kg/m ²	15,00 kg/m ²
210x105	2,27 kg/m ²	4,55 kg/m ²	6,81 kg/m ²	11,35 kg/m ²
210x140	1,85 kg/m ²	3,70 kg/m ²	5,55 kg/m ²	9,25 kg/m ²
300x300	1,05 kg/m ²	2,10 kg/m ²	3,15 kg/m ²	5,25 kg/m ²
350x350	0,95 kg/m ²	1,90 kg/m ²	2,85 kg/m ²	4,75 kg/m ²
400x400	0,80 kg/m ²	1,60 kg/m ²	2,40 kg/m ²	4,00 kg/m ²